



HEPYPLAS HP-777

Rev03- Enero 2014

Descripción:

Hepyplas HP-777 es una pintura plástica, formulada a base de copolímeros estireno-acrílicos, de elevadas prestaciones y económica. Adecuada para interior y exterior.

Propiedades:

- Elevado poder cubriente
- Acabado decorativo mate
- Aplicable en interiores y exteriores
- Gran adherencia sobre sustratos, como yeso, hormigón, cemento y otros materiales de construcción. Admite soportes de plástico, como tuberías de PVC.
- Elevada resistencia al frote
- Elevada resistencia al agua y los álcalis
- Alta penetración en soporte

Características técnicas:

Color	Blanco
Acabado	Mate
Densidad aprox. (Kg/l)	1.64 ± 3%
Viscosidad Brookfield aprox.	25000 cps
Consumo aprox. por capa	150 g/m ²
Rendimiento aprox. m ² /kg	6.5
Compuestos orgánicos (COV)	< 30 g/l*
Secado superficial	1 hora
Repintado	8 horas
% sólidos	68%

*Según la directiva 2004/42/CE el valor límite de la UE (2010)según el Anexo II, subcategoría (a) del producto listo para su uso es 30g/l

**Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

Método de aplicación:

Preparación del soporte.

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites y/o partículas de polvo.

El soporte puede estar húmedo pero no mojado/encharcado.

La temperatura del soporte debe estar como mínimo a 5°C y como a máximo a 30°C

Aplicación.

Hepyplas HP-777, se puede aplicar a brocha o rodillo, a dos manos.

Sobre soportes absorbentes, se recomienda la primera capa diluida al 15%. Cuando la primera capa esté seca se aplica la segunda mano diluida a un 5%.

El consumo aproximado por capa es de 120-150 g/m², estos consumos pueden variar dependiendo de las rugosidad y porosidad del soporte.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097 Fax +34936542782

www.hepym.com - hepym@hepym.com

**Presentación**

Se presenta en envases de 0.750, 4, 10 y 15 Litros.

Color estándar: blanco

Para colores especiales consultar con Hepym,S.A.

Limpieza de Herramientas

En fresco con agua.

Una vez endurecido sólo mecánicamente

Almacenaje

Se puede almacenar durante 6 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y a temperaturas superiores a los 5°C, sin presentar variaciones de viscosidad.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Los datos técnicos mostrados en la tabla pretenden ser una guía pero en ningún caso deben entenderse como especificaciones de los distintos lotes suministrados

Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos.

La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. EDICION: 03 Enero 2014

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097 Fax +34936542782

www.hepym.com - hepym@hepym.com