



HEPYCRIL

Rev01, Marzo 2013

Descripción:

Hepycril , es un recubrimiento texturado, impermeabilizante, de alta calidad formulado a base de copolímeros acrílicos y cargas silíceas.

Su formulación rugosa permite, disimular los pequeños defectos superficiales.

Especialmente diseñado para su aplicación en fachadas, dando un acabado decorativo y de alta resistencia a la intemperie.

Propiedades:

- Fácil aplicación, listo al uso
- Impermeable al agua
- Acabado mate decorativo y texturado
- Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable.
- Excelente adherencia sobre soportes minerales
- Sin olor, fácil limpieza con agua
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Resistente a la alcalinidad de soporte

Características técnicas:

Acabado	Rugoso mate consultar carta de colores
Densidad 22°C	1.7Kg/l
% sólidos peso	78%
Consumo por capa	1-1.5 Kg/m ²
Secado al tacto 23°C	Aprox. 1 -3 h
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y 35°C
Contenido en COV, según Directiva Europea 2004/42/CE Anexo II, categoría c	< 40 g/l
Espesor de aplicación	De 2 a 3 mm

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar

Método de aplicación

Preparación del soporte.

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites, partículas de polvo, y defectos como eflorescencias, moho, verdín etc...

En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas o papel mal adherido.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097 Fax +34936542782

www.hepym.com - hepym@hepym.com



Para que el acabado sea uniforme es conveniente que se hayan eliminado los salientes y enmasillado los huecos del soporte a revestir.

Es preciso el saneamiento de las fisuras si existen, antes de la aplicación del revestimiento Hepycril.

Aplicación

Hepycril se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo corto, rodillo de poros, cepillo, o equipo de proyección sobre todo tipo de soportes, paredes revocadas, hormigón, yeso, etc.. a un consumo mínimo de 1-1.5 Kg/m².

Para superficies muy porosas es necesario aplicar una capa de imprimación de Hefix-A, para asegurar un acabado uniforme.

Producto listo al uso, no rebajar con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores de 5°C ni superiores a 30°C.

Evitar las heladas.

El producto se aplica a capa gruesa por lo que la resistencia al agua se adquiere como mínimo 24 h después de su aplicación, evitar la aplicación del producto si se prevén lluvias.

Es aconsejable aplicar paños enteros interrumpiendo los trabajos en esquinas o aristas, para evitar empalmes y conseguir acabados uniformes.

Nunca aplicar en soportes horizontales.

Presentación

Envases de 15 lts.

Colores según carta.

Para colores especiales consultar

Limpieza de Herramientas

Con agua

Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. EDICION: 01 Marzo 2013

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097 Fax +34936542782

www.hepym.com - hepym@hepym.com